



Ficha Técnica

HEMPEL'S SOLUCION FUNGICIDA 99P04

DESCRIPCION

Solución alcohólica de un componente orgánico de acción fungicida.

USO RECOMENDADO

Recuperación de superficies atacadas por mohos. Adecuado para el tratamiento de hormigón, estuco, fibrocemento, mosaico, piedra natural y madera, en interiores y exteriores. Puede ser repintado con cualquier esquema de pintura.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Transparente
Color	Incoloro
Rendimiento teórico	5-7 m ² /litro (Ver OBSERVACIONES)
Peso específico	0.8 Kg/litro
Punto de inflamación	12°C
COV	784 g/l

APLICACION

	Brocha	Rodillo
Método	No diluir	No diluir
Dilución	Mínimo: 2-3 horas a 20°C	
Intervalo de repintado	Máximo: no tiene	
Limpieza	Agua	

PREPARACION DE SUPERFICIES

Obra nueva

Impregnar directamente toda la superficie para proceder a la desinfección de hongos. Dejar secar bien. Proseguir el proceso de preparación de la superficie de acuerdo con el producto a aplicar.

Repintado

Aplicar el producto hasta saturación en toda la zona afectada, frotando enérgicamente con un cepillo de cerda dura. Dejar secar. Repintar con HEMPATONE ANTIMOHO 593E0 o de acuerdo con la especificación.

CAPAS SUBSIGUIENTES

De acuerdo con la especificación.

OBSERVACIONES

Por ser un producto que se aplica hasta saturación del sustrato, no es posible determinar previamente el rendimiento exacto. Este dependerá siempre del tipo y absorción del sustrato.

NOTA

HEMPEL'S SOLUCION FUNGICIDA 99P04 es para uso profesional.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

Octubre 2011

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.

HEMPEL

Ficha Técnica