

DIVISION MADERA

POLIURETANO 390 BLANCO

DESCRIPCIÓN

Pintura de dos componentes a base de resinas sintéticas de poliuretano y catalizador de isocianato reactivo. Se fabrica en diferentes diferentes aspecto superficial desde semibrillo a mate.

Entre sus principales propiedades destacamos:

Aspecto superficial blanco.
No amarillea.
Buen protector de la madera en condiciones interiores.
Buena pigmentación y tacto.
Gran dureza superficial
Rápido secado.

USOS Y COMPOSICIÓN

Para el barnizado de acabado de todo tipo de maderas previamente tratadas con nuestros fondos poliuretanos.

LIGANTE: Polímeros Sintéticos
ADITIVOS: materiales auxiliares.
DILUYENTE: Disolvente Poliuretano

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

VISCOSIDAD	1'30"-2'10"
DENSIDAD (ISO 2811)	1,250-1,350
% CATALIZADOR MEZCLA	50% END. POLIURETANO 390
VISCOSIDAD MEZCLA	30-35"
EXTENSION SOBRE	vidrio
ESPESOR HUMEDO EXTEN	150 micras
APLICACION SOBRE	fondo blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA PERSOZ 7 DÍAS (extensión vidrio a 150 micras).	250-260 OSC.
ESTABILIDAD DE LA MEZCLA	1-2 horas



Mopasa Barnices y Pinturas

P.I. El Plà, Parcela 23 · Tel.: 961 240 311 · Fax: 961 230 428

Apartado de Correos 15 · 46290 Alcàsser (Valencia) España

www.mopasa.com

DIVISION MADERA

POLIURETANO 390 BLANCO

INDICACIONES PARA APLICACIÓN

Para obtener un buen resultado, deberá preparar la superficie correctamente. Los pasos son:

1. Lijar previamente la capa de fondo.
2. Limpiar restos de lijado.
3. Aplicar sobre superficies secas y sin condensaciones.
4. Este es un producto de dos componentes. Mezclar perfectamente antes de su empleo. Su porcentaje de mezcla en volumen es:

2 partes en volumen de POLIURETANO 390 BLANCO
1 parte en volumen de ENDURECEDOR POLIURETANO 390

Aplicar a pistola aerográfica o airless. Se puede rebajar con:

Disolvente poliuretano para temperaturas 15°C - 25°C
Disolvente especial n°2 para temperaturas superiores a 25°C.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses

No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C

Producto sensible a la humedad, almacenar en lugares secos

Envases de 25 Kg.

RECOMENDACIONES

Los envases de catalizador no deben dejarse abiertos porque la humedad ambiente descompone el producto.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C

Inflamable

Manténgase fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Utilice los elementos de protección individual que aparecen en la ficha de seguridad.



Mopasa Barnices y Pinturas

P.I. El Plà, Parcela 23 · Tel.: 961 240 311 · Fax: 961 230 428

Apartado de Correos 15 · 46290 Alcàsser (Valencia) España

www.mopasa.com