

Descripción:	Masilla epoxi de dos componentes, sin disolvente, tixotrópica.		
Uso recomendado:	Como relleno general para la nivelación de suelos de hormigón, suavizar y tapar grietas, agujeros, etc. Puede utilizarse con malla de fibra de vidrio de refuerzo para grandes grietas. Formación de medias cañas.		
Constantes físicas:			
Colores/Códigos:	Gris/15680 (Base color blanco 10000/ Catalizador color negro 19990)		
Punto de inflamación:	84°C		
Peso específico:	1,2 kg/litre		
Secado:	3-4 horas a 20°C (dependiendo del grosor aplicado)		
Contenido en COV:	29 g/litro <i>Los valores de las constantes físicas son datos nominales de acuerdo con las formulas aprobadas por el grupo HEMPEL.</i>		
Detalles de aplicación:			
Proporción de mezcla:	Base: 313E9 Catalizador: 913E0 2.8:1 en peso		
Método de aplicación:	Espátula metálica lisa o dentada	Llana de goma	Espátula de goma de media caña
Dilución:	No diluir		
Vida de mezcla:	25-30 minutos (200g a 20°C) Ver Observaciones		
Limpieza de herramientas:	Hempel's Thinner 08450		
Espesor de película seca:	3cm (no descuelga ni cuarteo aplicado en vertical sobre madera)		
Intervalo de repintado, min:	A partir de 2 horas a 20°C (2cm de espesor)		
Seguridad:	Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y la neblina de la pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.		

Ficha técnica

HEMPADUR TIXOFILLER 313E0

Base: 313E9; Catalizador: 913E0



Preparación de la superficie:	Soportes sólidos, limpios, secos y exentos de materias extrañas. Preparación superficie: Mecánica mediante fresado, granallado o lijado. Imprimación superficie: Innecesaria sobre soportes hidráulicos. Específicas sobre terrazo, gres, laminados plásticos y metales.
Capas subsiguientes:	Pinturas epoxi y poliuretano en sistemas con y sin disolvente. Tratamientos y revestimientos epoxi y poliuretano de pavimentos industriales continuos.
Observaciones:	Verter el envase del catalizador en el envase de la base y mezclar con agitador eléctrico de baja velocidad o manualmente hasta conseguir un color uniforme. Aplicar sólo cuando la aplicación y curado puedan tener lugar a temperaturas superiores a 10°C. Las temperaturas de producto y superficie deben estar también por encima de este límite. El producto desprende calor después de la mezcla (reacción exotérmica). No se recomienda aplicar a temperaturas superiores a 25°C, ya que la vida de la mezcla se acorta excesivamente.
Nota:	Hempadur Tixofiller 313E0 es solo para uso profesional. Para asegurar el cumplimiento de REACH de nuestros productos, Hempel sólo adquiere materias primas, determinadas para su uso dentro de la UE, que cumplen con el REACH.
Edición:	Septiembre 2017313E0-15680

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.

*Marca registrada por HEMPEL.