

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company

SAYERLACK S.r.l. - Con Unico Socio

Via del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
 tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437
 www.sayerlack.it - www.lineablavernici.it

Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200
 R.E.A. n. 313180 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

FICHA TÉCNICA

TZ 49XX

ACABADO POLIURETÁNICO TRANSPARENTE RÁPIDO

Versiones

Grado de brillo 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Ámbito de aplicación

Para uso general

Método de aplicación

Pistola normal y airless (sin aire) y mixto aire

Catálisis y dilución

	A peso (kg)	A volumen (l)
TZ 49XX	100	100
TH 805 ó TH6367	50	50
DT 1150	20-50	20-50

Características técnicas

* Residuo sólido (%): 41 ± 2
 * Peso específico (kg/l): 0,970 ± 0,030

* Viscosidad DIN 4 a 20° C (seg.): 60 ± 5

Características generales

* Tiempo de empleo útil: 3 horas.
 * Gramajes recomendados (g/m2): mín 80, máx 150.

* Secado al aire (100 g/m2 a 20° C):
 al polvo 10'
 al tacto 30'
 apilado 6 horas

* Secado en túnel :
 ciclo aconsejado
 purga solventes 15'
 50° C 45'
 enfriamiento 15'

El TZ 49XX es un barniz de acabado para uso general

Puede ser aplicado con todos los tipos de pistolas, desde la mixto aire hasta la airless sin ningún inconveniente, como por ejemplo, defectos de matizado. Sus principales características son: facilidad de aplicación y buena suavidad al tacto.

CATALIZADORES ALTERNATIVOS

TH 775 al 50%. Presenta una mayor cubrición
 TH 925 al 50%. Presenta una mejor extensibilidad

ADVERTENCIAS

Si se almacena correctamente, el producto tiene una estabilidad de 12 meses. Después de largos periodos de almacenamiento, antes del uso comprobar siempre la homogeneidad y eliminar bien cualquier tipo de poso ó sedimento que se pudiera haber formado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Con fondo de poliuretano o de poliéster. Para obtener siempre la misma opacidad es importantísimo que antes de cada aplicación se agite bien el componente A, a ser posible con una espátula. Cuando sea necesario colorear ligeramente el barniz de acabado utilizar los colorantes concentrados serie XC 1900/XX.

N.B.: TODO AQUELLO A LO QUE REMITEN LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN QUE APARECEN EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDE A NUESTRA EXPERIENCIA. ASEGURAMOS LA MÁXIMA GARANTÍA ACERCA DE LA CONTINUIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS DE NUESTROS PRODUCTOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE TOLERANCIA QUE SE ESPECIFICAN EN LAS FICHAS TÉCNICAS. EL RESULTADO FINAL QUEDARÁ BAJO COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, QUE DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES ADECUADAS EN RELACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN, A LOS SOPORTES UTILIZADOS Y A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN.

N.B.: TODO AQUELLO A LO QUE REMITEN LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN QUE APARECEN EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDE A NUESTRA EXPERIENCIA. ASEGURAMOS LA MÁXIMA GARANTÍA ACERCA DE LA CONTINUIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS DE NUESTROS PRODUCTOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE TOLERANCIA QUE SE ESPECIFICAN EN LAS FICHAS TÉCNICAS. EL RESULTADO FINAL QUEDARÁ BAJO COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, QUE DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES ADECUADAS EN RELACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN, A LOS SOPORTES UTILIZADOS Y A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN.

SAYERLACK S.R.L. – Via del Fiffò, 12 – 40065 PIANORO (BO) – Tel. 051-77.05.11 – Fax 051-77.74.37 – www.sayerlack.it