

Masiplast Exterior



Descripción

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado. Destinada para la reparación de albañilería, enlucido tapagrietas y nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón.

Modo de Empleo

- Guadiel exterior se mezcla con agua en un porcentaje del 30% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente cover exterior. A continuación amasar con espátula. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.
- Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.
- Si han quedado imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de tiempo de 4 a 5 horas. Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran blancura, dureza y lisa.
- Si han quedado imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de tiempo de 4 a 5 horas. Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran blancura, dureza y lisa.

Características técnicas

pH	± 10
Rendimiento	1,5kg/m ² en una superficies de 1mm. de espesor.
Tiempo de fraguado	de 4 a 5 horas.

Recomendaciones

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en exterior e interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No mojar los soportes antes de aplicar Cover exterior.
- Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.
- El tiempo máximo de aplicación es de 4 a 5 horas.

Formatos

Sacos de 15 kilos. Paquetes de 5 kilos reenvasados en cajas de 4. Paquetes de 1 kilo envasados en cajas de 20.

ED.01/07/2017. Rev:02