

FICHA TÉCNICA

18.04.05 AS/vvg

SUSTITUYE Y ANULA LA F.T. ANTERIOR. CON FECHA 11.03.04

n° pág. 1/1

HI 2310 BARNIZ DE ACABADO CON CERA AL AGUA PARA EXTERIORES COLOR ÁMBAR

Colores y versiones

HI 2310 transparente ambarino

Ámbito de aplicación

Manufacturas en madera expuestas a la intemperie y en interiores: maderámenes, carpintería, balcones, listonados, viguerías, casetas, vallas, etc.

Aplicación

Pincel.

Dilución

El producto está listo para el uso; si fuera necesario diluirlo, utilizar agua del grifo del 5% al 10%.

Características técnicas

- * Residuo sólido (%): 40 ± 1
- * Peso específico (kg/l): 1,030±0,030
- * Viscosidad DIN 8 a 20°C (seg.): 12 ± 3

- * Secado al aire (100 g/m² a 20°C):
 - al polvo 30 min.
 - al tacto 60 min.
 - lijado 4 horas.
 - apilado 48 horas.

- * Número de manos: de una a dos.

- * Rendimiento métrico (m²/l): 10

Características generales

El HI 2310 es un barniz de acabado al agua que posee unas cualidades de elasticidad y durabilidad que lo hacen ideal tanto para la protección de la madera en exteriores como en interiores. La presencia de óxidos de hierro transparentes y absorbentes de UV aportan una mayor resistencia a la intemperie, puesto que tienen la capacidad de absorber las radiaciones U.V., principales responsables de la degradación de la madera.

La idoneidad de la cera que contiene el producto aporta a las manufacturas un óptimo poder repelente al agua con efecto perlante; esto, al conferir a las manufacturas una reducida absorción del agua, aporta una mayor estabilidad dimensional a la madera y la protege en mayor proporción de la acción desintegradora del agua con respecto a los ciclos realizados solamente con un impregnante clásico (n.º ei HI 201**)

Instrucciones de uso

Se aplican dos manos sobre el soporte de madera tratado con impregnante al agua HI 201*, con 4 horas de intervalo entre una mano y la otra, lijando la pieza antes de aplicar la segunda mano con papel de lija de grano 280.

En caso de trabajos de mantenimiento, retirar las capas antiguas, lijar con papel de lija de grano 150 y aplicar, antes del barniz de acabado HF 2310, una o dos manos de impregnante al agua HI 201*.

Advertencias

- Remover bien el producto antes de utilizarlo.
- Conservar el producto en lugares con temperaturas superiores a los 5°C, puesto que de lo contrario podría helarse.
- El secado de los productos al agua debe realizarse en lugares con una temperatura superior a los 10°C.
- Los residuos del barnizado deben eliminarse según la normativa vigente. No verter los residuos en el alcantarillado.