

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company

SAYERLACK S.r.l. - Con Unico Socio

Via del Fiffio, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
 tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437
 www.sayerlack.it - www.lineablavernici.it

Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200
 R.E.A. n. 313180 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

FICHA TÉCNICA

SUSTITUYE Y
 ANULA LA F.T.
 ANTERIOR CON
 FECHA 11.06.03

TZ 99XX/13

BARNIZ DE ACABADO POLIURETÁNICO PIGMENTADO MATE

Color	Blanco.		
Versiones	Grado de brillo 10, 25, 35, 60.		
Ámbito de aplicación	Piezas planas, perfiles, torneado.		
Método de aplicación	Pulverización con pistola mixta con aire y airless (sin aire), máquina de cortina.		
Catálisis y dilución		A peso (kg)	A volumen (l)
	TZ 99XX/13	100	100
	TH 720	50	65
	DT 40	20-30	25-40

Como alternativa al TH 0720, en los ciclos en túnel de aire caliente puede utilizarse el TH 0759 para garantizar un secado más rápido y una mayor dureza.

Características técnicas

*Residuo sólido (%):	63 ± 2
* Peso específico (kg/l):	1,300 ± 0,030
* Viscosidad DIN 4 a 20°C (seg.):	componente A 125 ± 5 después de catálisis 22 ± 3

Preparación del soporte

Con revestimientos de base poliuretánicos o de poliéster blancos.

Características generales

*Tiempo de empleo útil:	4 horas	
* Gramajes recomendados (g/m2):	mínimo 80, máximo 150.	
* Secado al aire (100 g/m2 a 20°C):	al polvo	5÷10'
	al tacto	30÷40'
	apilado	4 horas
* Secado en túnel (100 g/m2):	ciclo aconsejado	
	purga solventes	10'
	50°C	40'
	enfriamiento	10'

El TZ99XX/13 es un barniz de acabado poliuretánico blanco que presenta una óptima extensión y dureza. En su aplicación, el TZ 99XX/13 presenta una buena tixotropía y cobertura en los cantos. El TZ99XX/13 es un poliuretánico puro que se caracteriza por un buen secado y endurecimiento, presenta un óptimo poder cubriente, un menor aureolado que el TZ 88XX/A1 y el tono de blanco es igual al color A1.

Si se almacena correctamente, el producto no caduca. Después de largos periodos de almacenamiento, antes del uso comprobar siempre la homogeneidad y disipar bien cualquier tipo de depósito o sedimento que se pudiera haber formado.

ADVERTENCIAS

Para el uso no basta con agitar el envase, es necesario remover detenidamente el contenido.

PROBLEMA ALTERACIÓN DEL COLOR CON LA LUZ

N.B.: TODO AQUELLO A LO QUE REMITEN LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN QUE APARECEN EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDE A NUESTRA EXPERIENCIA. ASEGURAMOS LA MÁXIMA GARANTÍA ACERCA DE LA CONTINUIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS DE NUESTROS PRODUCTOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE TOLERANCIA QUE SE ESPECIFICAN EN LAS FICHAS TÉCNICAS. EL RESULTADO FINAL QUEDARÁ BAJO COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, QUE DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES ADECUADAS EN RELACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN, A LOS SOPORTES UTILIZADOS Y A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN.

ATENCIÓN: EN ALGUNOS PRODUCTOS PIGMENTADOS Y/O TIXOTRÓPICOS PUEDEN REGISTRARSE DIFERENCIAS ENTRE LA VISCOSIDAD QUE SE DESPRENDE DEL ENSAYO Y LA VISCOSIDAD EFECTIVA. LAS DIFERENCIAS SOBRE LA VISCOSIDAD DECLARADA DEBEN CONSIDERARSE ACEPTABLES HASTA UN MÁXIMO DEL 30%.

SAYERLACK S.R.L. - Via del Fiffio, 12 - 40065 PIANORO (BO) - Tel. 051-77.05.11 - Fax 051-77.74.37 - www.sayerlack.it

Incluso con la utilización de catalizadores de amarilleamiento reducido, con el tiempo el blanco puede sufrir alteraciones de color.

Dado que existen instrumentos que pueden establecer de manera bastante aproximada al cabo de cuanto tiempo tendrá lugar la alteración del color y la envergadura de la misma, consideramos extremadamente importante que cada usuario, antes de iniciar cualquier trabajo con lacados, requiera una valoración de su grado de resistencia a la luz, a fin de establecer si el producto es suficientemente inalterable para sus exigencias. Los laboratorios de la empresa Arch están a disposición de hacer dichas valoraciones con la máxima objetividad, aunque sería aún mejor que el usuario se dirigiera a un laboratorio de pruebas independiente.

N.B.: TODO AQUELLO A LO QUE REMITEN LOS DATOS Y LA INFORMACION QUE APARECEN EN LA PRESENTE DOCUMENTACION TECNICA CORRESPONDE A NUESTRA EXPERIENCIA. ASEGURAMOS LA MÁXIMA GARANTÍA ACERCA DE LA CONTINUIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS DE NUESTROS PRODUCTOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE TOLERANCIA QUE SE ESPECIFICAN EN LAS FICHAS TÉCNICAS. EL RESULTADO FINAL QUEDARÁ BAJO COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, QUE DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES ADECUADAS EN RELACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN, A LOS SOPORTES UTILIZADOS Y A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN.

ATENCIÓN: EN ALGUNOS PRODUCTOS PIGMENTADOS Y/O TIXOTRÓPICOS PUEDEN REGISTRARSE DIFERENCIAS ENTRE LA VISCOSIDAD QUE SE DESPRENDE DEL ENSAYO Y LA VISCOSIDAD EFECTIVA. LAS DIFERENCIAS SOBRE LA VISCOSIDAD DECLARADA DEBEN CONSIDERARSE ACEPTABLES HASTA UN MÁXIMO DEL 30%.

SAYERLACK S.R.L. – Via del Fiffò, 12 – 40065 PIANORO (BO) – Tel. 051-77.05.11 – Fax 051-77.74.37 – www.sayerlack.it